



PU SEAL 600

Poliüretan Esaslı Mastik

TANIM:

Poliüretan esaslı nem ile kürlenene derz dolgu mastiği.

AVANTAJLARI:

Nem ile kürlenir.
UV dayanımlıdır.
Üzeri boyanabilir.
Mastik tabancası ile uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:

Sızdırmazlık,
Çimento esaslı yapı malzemeleri,
Tuğla, seramik, cam, ahşap,
Galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Alüminyum, PVC ve ahşap doğramaların derzlerinde ve montajlarında kullanıma uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk : Gri, Beyaz
Yoğunluk : 1,15 kg/dm³
Yırtılma direnci : 6,50 N/mm
Sertlik : 25 (Shore A)
Betona yapışma (Astarsız) : >2,00 N/mm²

UYGULAMA YÖNTEMİ:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir.

Yüzeydeki derin boşluklar **DAYMAN REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR** veya **DAYMAN BOND EPO** ile tamir edilmelidir.

Yüzeyler **DAYMAN PU SEAL PR 150** veya **DAYMAN PU SEAL PR 160** ürünlerinden uygun olan ile astarlanmalıdır.

Uygulama:

Derzler uygun derz fitili ile sınırlandırılmalıdır.
3 yönden yapışma engellenmelidir.
Mastik tabancası ile uygulanır.
En fazla 3,5 cm genişlikte derzler için uygundur.
Derz genişlik ve derinlik oranı 2/1 olmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.

Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, +5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya solvent ile temizlik yapılabilir.

Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.



PU SEAL 600

Poliüretan Esaslı Mastik

TÜKETİM:

1,00 dm³ / dm³

AMBALAJ:

600 ml – 20 li koli

RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü 12 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır.

Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.

Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol

edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Ocak 2020