



## CERA-FUGA FLEX - 914

### Esnek, Silikonlu Derz Dolgu Harcı

**TANIM:** Çimento esaslı 1-6 mm derz aralıklarında kullanılan tek bileşenli, polimer katkı, esnek, aşınmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

#### AVANTAJLARI:

Dış mekânlarda kullanılır.  
Yüzme havuzlarında kullanıma uygundur.  
Hazırlaması kolay ve hızlıdır.  
Silikon takviyelidir.  
Aşınmaya dayanıklıdır.  
Sırlı yüzeylere zarar vermeden uygulanır.  
Yapışma gücü mükemmeldir.  
Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.  
Büyük ebatlı seramiklerde güvenle kullanılır.  
1-6 mm derz dolguları için uygundur.

#### KULLANIM ALANLARI:

Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin derz dolgusunun yapılmasında

#### İç mekân Uygulamaları;

Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde  
Duvar ve zemin de

#### Dış mekân Uygulamaları;

Balkon, Teras  
Dış cephelerde

#### TEKNİK ÖZELLİKLER :

(23°C, %50 Bağıl Nem)

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Yoğunluk                | :1,90 kg/dm <sup>3</sup>         |
| Basma mukavemeti        | : $\geq 15,00$ N/mm <sup>2</sup> |
| Eğilme Mukavemeti       | : $\geq 2,50$ N/mm <sup>2</sup>  |
| Sıcaklık Dayanımı       | : (-20°C) - (+80°C)              |
| Kap ömrü                | : 1 saat                         |
| Çalışma Süresi          | : 1 saat                         |
| Kullanıma açılma süresi | : 24 saat                        |

Aşınma dayanımı : 1000 mm<sup>3</sup>

\*\*Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

#### UYGULAMA YÖNTEMİ:

##### Yüzey Hazırlığı:

Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı prizini almış,

Derz araları, tutunmayı önleyecek pislik ve kalıntılardan arındırılmış,

Derz arası derinliği, seramik kalınlığının 2/3'ünden az olmamalıdır.

Sıcak ve rüzgârlı havalarda uygulama yapılırken ve emiciliği yüksek kaplama malzemeleri kullanıldığında derz aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir.

##### Karışımın Hazırlanması:

6,50 Lt su temiz bir kaba boşaltılır.

Üzerine, 20 kg toz bileşen yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.

Harç olgunlaşması için 5-7 dakika dinlendirilir.

Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar karıştırılır.

##### Uygulama:

**CERA-FUGA – 913** derz malası, sert kauçuk uçlu çek-pas ile yüzeye uygulanır.

Uygulama tüm derzler boşluksuz dolacak şekilde, çapraz dairesel hareketlerle uygulanarak, tüm boşluklar doldurulmalıdır



## CERA-FUGA FLEX - 914

### Esnek, Silikonlu Derz Dolgu Harcı

Derin derzlerde sonradan çökme ve çatlama yaşanmaması için 2 kademeli uygulama yapılmalıdır.

Fazla malzemeler yüzeyden aynı şekilde sıyırılmalıdır.

Derze doldurulan malzeme suyunu kaybedip matlaştığında, derzler tekrar ıslak sünger ile ıslatılır.

Yüzeyde kalan ürünler sünger ile temizlenir.

Sünger sık şekilde temizlenmelidir.

Derz dolgusu yeterli sertliğe ulaştıktan sonra kuru bez ile temizlenmelidir.

Çok sıcak havalarda yapılan uygulamalarda performansı arttırmak için uygulama üzerine su serpilebilir.

#### DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.

Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.

Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir.

Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve yaya trafiğinden korunmalıdır.

#### ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

DAYMAN CERA-FUGA – 913 yaş iken su ile temizlenebilir.

DAYMAN CERA-FUGA – 913 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

#### TÜKETİM:

Değişken Lütfen derz dolgu tüketim tablomuzdan faydalanınız

#### AMBALAJ:

Kraft torba : 25,00 kg

Palet ölçüsü : 80 x 120 cm

Paletteki adet : 60

#### RENK :

Çeşitli

#### RAF ÖMRÜ:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

#### GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.



## CERA-FUGA FLEX - 914

### Esnek, Silikonlu Derz Dolgu Harcı

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na  
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

#### SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. OCAK 2020