



CERABOND ACR - 916

Dispersiyon Esaslı Seramik, ve Granit Yapıştırma Harcı

TANIM:

Dispersiyon esaslı, iç mekanlardaki düşey ve emici yüzeyler için uygun seramik yapıştırıcısıdır.

AVANTAJLARI:

Kullanıma hazırdır.
Yüksek aderansa sahiptir.
İşçilikten tasarruf sağlar.
Seramik üzeri seramik uygulamasında kullanılır.
Esnek bir yapısı vardır
Ahşap yüzeye, ısı yalıtım levhası ve alçı plaka, betopan, vs yüzeye uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI:

Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin

Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde
Düşey uygulamalarda kullanılır.
Dış ortamlarda, yatay uygulamalarda ve sürekli su teması olan mahallerde **kullanılmamalıdır.**

TEKNİK ÖZELLİKLER : (23°C, %50 Bağıl Nem)

Aderans	
Başlangıç	: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Suya Daldırıldıktan Sonra	: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra	: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Donma-Çözünme Çevriminden Sonra	: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Sıcaklık Dayanımı	: (-40°C) - (+80°C)
Derz dolgu verme süresi	: Yaklaşık 3 gün

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir.

Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır. Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak temizlenmelidir.
Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı +10 C ile +30C arasında olmalıdır.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise **DAYMAN REPAIR PLUS** yapısal tamir harcı ve **DAYMAN LATEX C** karışımından oluşan harç ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir.
Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.
Seramik üzeri seramik uygulamasından önce yüzey mutlaka **DAYMAN ST PRIMER** ile astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

Ürün kullanıma hazırdır.
Homojen kıvama gelene kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.

Uygulama:

CERA BOND ACR 916 uygun çalışma süresi olan 20 dk.süresince kaplanabilecek alana, uygun dişli taraklı mala ile yüzeye uygulanır. Karolar yapıştırıcı üzerine uygun derz boşluğu bırakılarak yerleştirilir.
Uygulamadan en iyi şekilde sonuç alabilmek için, lastik çekiç ile karolar iyice yerleştirmeli ve hava dışarı çıkarılmalıdır.
Uygulama kalınlığı 3mm yi geçmemelidir.



CERABOND ACR - 916

Dispersiyon Esaslı Seramik, ve Granit Yapıştırma Harcı

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
Çalışma süresinin tayininde ise, uygulanmış yüzeye parmak ile dokunulur.
Şayet bir film oluşmuş ise yapıştırıcı yüzeyden kazınıp tekrar yapıştırıcı uygulanmalıdır.
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir.
Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

DAYMAN CERA BOND - 916 yaş iken su ile temizlenebilir.
DAYMAN CERA BOND - 916 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

Değişken 3,00 – 4,00 kg/m².

AMBALAJ:

Kova : 15,00 kg
Palet ölçüsü : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

RENK :

Beyaz

RAF ÖMRÜ:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.



CERABOND ACR - 916

Dispersiyon Esaslı Seramik, ve Granit Yapıştırma Harcı

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Ocak 2020